



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORATION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

双组份液体室温发泡硅胶(双组份室温发泡硅胶)IOTA 663A,B 产品说明书

关键词：液体发泡硅胶，室温发泡硅胶，液体硅橡胶

描述：

液体室温发泡硅胶是加成型硅胶其中一种，属于双组分加成型硅胶。由两部分组成，两组份按重量比 1:1 混合均匀后开始发泡形成类似泡沫一样的低密度硅胶。具有松软和阻燃性能。

用途：

液体室温发泡硅胶主要用于制作成硅胶发泡密封条，硅胶发泡片材，抗震硅胶发泡板，硅胶发泡卷材，复印机转印辊轴海绵管，打印机轴海绵管，硅胶发泡保温管等，做成的产品主要应用于作为减震缓冲配件之用，也可以用于填充。

特点：

1. 耐高温可以达到 300 度
2. 有弹性，是很好的填充材料
3. 发泡倍率：2-6 倍，室温条件即可
4. 成品密度：200~500kg/M³

使用工艺：

将 A、B 组份按 1：1 混合均匀即可浇灌

固化前后技术参数：

型号	IOTA-663AB
混合前物性 (25°C , 65%RH)	
组分	IOTA-663A IOTA-663B
颜色	A：半透明 B：半透明



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORATION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

混合后物性 (25°C , 65%RH)	
混合比例 (重量比)	A:B= 1:1 或者 A:B= 10:1(根据客户使用情况)
颜色	半透明
操作时 25°C (min)	5-10min
固化时间(h , 25°C)	20-30min
粘度(cps)	20000±1000
粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整	

包装规格 :

规格 : A/B 胶均为 20Kg/桶 , 25Kg/桶或者 200Kg/桶

贮存及运输 :

1. 液体发泡硅胶的贮存期为 1 年 (25°C 以下) ;
2. 非危险品 , 可按一般化学品运输 ;
3. 请用户在保质期内使用 , 若超过保质期使用或因产品存放不当 , 出现的品质问题 , 本公司不予承担任何责任。

更多详情 , 请联系 :

安徽艾约塔硅油有限公司

地址: 安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号

手机/微信: 15255260163

QQ: 3374697933

邮箱 : info@htvsilicone.com

网址: www.htvsilicone.com