



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORATION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

电力通讯类用硅橡胶材料 IOTA6145-40P*, IOTA6745-40*

型号	IOTA6145-40P*	IOTA6745-40*
主要制品	冷缩电缆套管、4G 通信线缆套管	
产品特性	铂金硫化挤出, 加工性能好, 高撕裂、低扩张永变、良好的绝缘性能	双二四挤出, 低扩张永变、良好的绝缘性能
特殊性能	定伸永变: 5.0% 击穿电压: 24.0 MV/M 体积电阻率: $0.6 \times 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$	定伸永变: 8.0% 击穿电压: 24.0 mv/m 体积电阻率: $1.0 \times 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$
外观	透明	乳白色
硬度 (HA)	41	42
密度 (g/cm ³)	1.14	1.14
拉伸强度 (Mpa)	9.0	8.0
伸长率 (%)	800	550
撕裂强度 (N/mm)	40.0 ^C	20.0 ^C
硫化剂	铂金硫化剂	过氧化双 (2,4-二氯苯甲酰)。

备注:

-**型号标注说明**: 标注 “*” 为二次硫化数据; 其他为一次硫化数据; 标注 “Y” 的为液体胶。

-**硬度标注说明**: 标注 “C” 为 ASKER C 硬度。未标注的为邵氏 A 硬度。

-**撕裂强度标注说明**: A—带割口新月型裁刀检测; C—国产直角裁刀检测; 未标注为 JISK B 型直角裁刀检测。

更多详情, 请联系:

安徽艾约塔硅油有限公司

地址: 安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号

手机/微信: 15255260163

QQ: 3374697933

邮箱: info@htvsilicone.com

网址: www.htvsilicone.com

ADD: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158 Fax: 86-552-3822922 Website: www.htvsilicone.com